

440 EXPRESS™



Přípravek na vyplnění pórů s velmi kvalitní pryskyřicí



Optimální příprava povrchu

Patentovaná technologie 1K polyester

Izoluje povrch a zabraňuje propadání základního nátěru

Snižuje spotřebu základního nátěru o cca 30 %

Spolehlivé vyplnění pórů a jemných stop po broušení

Zabraňuje vzniku vad laku v důsledku propadání základního nátěru



Mikroporézní místa jsou téměř neviditelná a často vedou k defektům nátěru.



Po aplikaci přípravku 440 Express jsou póry viditelné a spolehlivě uzavřené.

440 Express je patentovaný 1k přípravek na vyplnění pórů vyrobený z vysoce účinné prémiové pryskyřice. Použitím tohoto prostředku eliminujete defekty v dalších vrstvách, jako jsou póry a škrábance po brusivu. Naneste 440 Express v tenké vrstvě na opravované místo jako úplně poslední krok před aplikací základového nátěru. Prémiová pryskyřice 1k působí jako ochranná vrstva izolující oblast opravy. Obtížně viditelné mikropóry a povrchové škrábance po broušení jsou zcela vyplněny a povrch je uzavřený a vyhlazený. Po aplikaci není nutné před lakováním nic brousit ani čistit. Utěsnění a izolace opravované oblasti výrazně zvyšuje účinnost základního nátěru – ušetří se minimálně jedna vrstva. Tím se také snižují případy mapování a zachycování rozpouštědel. Tento jednoduchý krok v procesu odstraňuje 90 % příčin nutných opakovaných prací a zaručuje optimalizovanou, konzistentní a vysokou úroveň opravy. 440 Express je také ideální pro přípravu plastových dílů, jako jsou nárazníky.

440 EXPRESS™

104415 – 118 ml

104400 – 473 ml

104439 – Aplikační houba s podložkou

**Vyzkoušejte sami a
poznejte, jaké výhody
přinese do vašeho
procesu oprav!**

440 EXPRESS™

1K přípravek na vyplnění pórů s velmi kvalitní pryskyřicí

Edice: SP04.00555 - Rev.01 | Strana 1/2

POPIS A APLIKACE	POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 440 Express je 1K přípravek na povrchovou úpravu před aplikací základního nátěru vyrobený z prvotřídní pryskyřice pro odstranění mikropórů a škrábanců po broušení. Jedná se o ideální přípravu povrchu před další fází procesu opravy. Jednoduše naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu 440 Express jako úplně poslední fázi před aplikací základního nátěru.	
PODKLADY	Výjimečná přilnavost k různým obroušeným podkladům, včetně: originálního laku a bezbarvého laku, oceli, tvrdých plastů, kompozitních plastů, tvrdých plastů, SMC, polyesterových plniců.	
PŘÍPRAVA	Obruste opravované místo zrnitostí P180 nebo jemnější. Případný prach odstraňte stlačeným vzduchem.	
MÍCHÁNÍ	Před použitím důkladně protřepejte, aby se prémiová pryskyřice a mikrosféry dobře promíchaly.	
APLIKACE	Na aplikační houbu (104439) nebo čistou papírovou utěrku, která nepouští vlákna, naneste malé množství 440 EXPRESS (čajová lžička) a krouživými pohyby pevně rozetřete materiál po celé opravované ploše. U větších opravovaných ploch nebo tam, kde jsou identifikovány mikropóry, se doporučuje druhá aplikace. Přebytkový materiál setřete čistou papírovou utěrkou. Zbylý materiál by měl být tenký a rovnoměrný. TIP: Pokud zůstane příliš mnoho materiálu, nechte jej 15 minut zaschnout a lehce jej odstraňte brusným papírem P180 nebo P320.	
BROUŠENÍ / DOKONČOVÁNÍ	Po 15 minutách schnutí lze plochu přetřít základovým plněčem podle postupu doporučeného výrobcem barvy. Před lakováním není nutné broušení ani čištění.	
TECHNICKÉ ÚDAJE	Barva	Grey
	Fyzikální skupenství	Liquid
	Rozpustnost	Not soluble in cold and warm water
	Doba zpracovatelnosti	15 minutes
	Doba sušení	Safety data sheet (MSDS) available on request
	Ochrana proti korozi	není k dispozici
	Složení a bezpečnostní opatření	Bezpečnostní list (BL) k dispozici na vyžádání
	VOC	Limitní hodnota EU pro těkavé organické sloučeniny: 250 g/l (2007).
Uvedené hodnoty jsou typické parametry a nelze je považovat za technické obchodní údaje. Fyzikální zkouška probíhala při teplotě přibližně 25 °C a relativní vlhkosti 75 %, pokud není uvedeno jinak.		
TRVANLIVOST	Doba použitelnosti: 12 měsíců od data výroby Datum výroby je uvedeno v identifikačním čísle šarže na dně plechovky nebo na etiketě. Identifikační číslo šarže se skládá z následujících údajů: 8 10 233 8 = rok 2018 10 = měsíc říjen 233 = průběžné číslo šarže	
SKLADOVÁNÍ	Podle požadavků místních předpisů. Dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení uvedené na štítku. Maximální teplota skladování 25 °C. Skladujte na chladném, dobře větraném místě mimo dosah neslučitelných materiálů a zdrojů vznícení. Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel, silných louhů a kyselin. V bezprostřední blízkosti je zakázáno kouřit. Zabraňte neoprávněnému přístupu. Otevřené nádoby pečlivě a těsně uzavírejte. Uchovávejte ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku. Nevyprazdňujte do kanalizace. Nevracejte namíchaný materiál do původního obalu.	
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	Před použitím výrobků EVERCOAT si nezapomeňte přečíst všechny pokyny a varování. Bezpečnostní listy všech materiálů jsou k dispozici online na adrese www.evercoat.com .	

EVERCOAT®



Official distributor
partner for Europe

INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A.

Apartado 3005
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel. +(351) 234 303 600
Fax +(351) 234 303 605
E-mail: indasa@indasa.pt

Váš EVERCOAT partner:

