

EVERCOAT®

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ,
KTERÁ FUNGUJÍ.



FIBER TECH™



Polyesterový tmel vyztužený kevlarovými vlákny



Polyesterový tmel vyztužený kevlarovými vlákny

Extrémně pevný díky Kevlaru®

**Hladká a snadná aplikace díky krátkým a
dlouhým vláknům, hi-tech vláknům**

Výjimečné adhezivní vlastnosti

Snadné broušení

FIBER TECH je polyesterový tmel vyztužený kevlarovými vlákny, který se snadno používá bez kompromisů v pevnosti.

FIBER TECH ideálně kombinuje výhody různých technologií se skelnými vlákny. Krátká high-tech vlákna umožňují hladkou a rovnoměrnou aplikaci, srovnatelnou s běžným polyesterovým tmelem. Přídavek Kevlaru® dodává neuvěřitelnou stabilitu a pevnost.

Díky těmto speciálním vlastnostem je výrobek ideální volbou pro opravy automobilových dílů, jako jsou blatníky, přední nárazníky, spoilery a boční prahy atd.

Díky technologii ZNX-7 nabízí FIBER TECH vynikající přilnavost k hliníku, SMC i ke všem kovovým podkladům.

Vysoká hustota a pevnost výrobku zabraňuje vzniku trhlin na svárech a účinně zakrývá oblast opravy.

FIBER TECH™
104116 – 814g

*Vyzkoušejte ho sami a
poznáte řadu výhod při
opravách karoserií!*

POPIS A APLIKACE	POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ FIBER TECH polyesterová výplň vyztužená vlákny s kevlarom pro opravy a výplně dílů karoserie, jako jsou blatníky, přední nárazníky, motorové prostory, spoilery a boční prahy, a pro zakrytí svárů.	
PODKLADY	Výjimečná přilnavost k různým obroušeným podkladům včetně: originálního laku a bezbarvého laku, oceli, pozinkované oceli, hliníku, kompozitních plastů, tvrdých plastů, SMC, polyesterových plničů.	
PŘÍPRAVA	Před broušením očistěte celou opravovanou plochu roztokem saponátu a vody a poté jemným čisticím roztokem na odstranění mastnot. Opravovanou plochu obruste zrnitostí P40-P80, odstraňujte pouze vrstvu barvy. Jemným brusivem odstraňte nerovnosti a škrábance na povrchu. Odstraňte prach. Povrch musí být před aplikací zcela suchý.	
MÍCHÁNÍ	Míchací poměr je 2 % dle hmotnosti. Naneste požadované množství materiálu na čistou, nemastnou míchací podložku a přidejte potřebné 2 % tužidla. Optickým vodítkem pro zajištění správného poměru je obrázek na víku výrobku. Důkladně materiál promíchejte, abyste získali konzistentní homogenní hmotu, která má jednotnou barvu. Používejte pouze dodané tužidlo EVERCOAT.	
APLIKACE	Nejprve naneste na opravované místo silným tlakem velmi tenkou vrstvu namíchaného materiálu. Tím docílíte optimální aplikace bez pórů a vynikající přilnavost. Nenanášejte na čerstvě natřené nebo ne zcela vytvrzené povrchy. Před konečnou úpravou nechte tmel zcela vytvrdnout.	
DOKONČOVÁNÍ	Po 10-15 minutách můžete začít s broušením. Prvotní vrstvu lze brousit zrnitostí P80.	
TECHNICKÉ ÚDAJE	Barva	purpurová
	Fyzikální skupenství	tekuté
	Rozpustnost	nerozpustný ve studené a teplé vodě
	Doba zpracovatelnosti	3-5 minut
	Doba schnutí před broušením	15-20 minut
	Ochrana proti korozi	500 hodin v solné mlze (Harshaw)
	Maximální tloušťka (zobroušená)	6 mm
	Složení a bezpečnostní opatření	Bezpečnostní list (BL) k dispozici na vyžádání
	VOC	Limitní hodnota EU pro těkavé organické sloučeniny: 250 g/l (2007). Tento výrobek obsahuje max. 98 g/l těkavých organických látek.
Uvedené hodnoty jsou typické parametry a nelze je považovat za technické obchodní údaje. Fyzikální zkouška probíhala při teplotě přibližně 25 °C a relativní vlhkosti 75 %, pokud není uvedeno jinak.		
TRVANLIVOST	Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby. Datum výroby je uvedeno v identifikačním čísle šarže na dně plechovky nebo na etiketě. Identifikační číslo šarže se skládá z následujících údajů: 8 10 233 8 = rok 2018 10 = měsíc říjen 233 = průběžné číslo šarže	
SKLADOVÁNÍ	Podle požadavků místních předpisů. Dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení uvedené na štítku. Maximální teplota skladování 25 °C. Skladujte na chladném, dobře větraném místě mimo dosah neslučitelných materiálů a zdrojů vznícení. Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel, silných louhů a kyselin. V bezprostřední blízkosti je zakázáno kouřit. Zabraňte neoprávněnému přístupu. Otevřené nádoby pečlivě a těsně uzavřete. Uchovávejte ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku. Nevyprazdňujte do kanalizace. Nevracejte namíchaný materiál do původního obalu.	
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	Před použitím výrobků EVERCOAT si nezapomeňte přečíst všechny pokyny a varování. Bezpečnostní listy všech materiálů jsou k dispozici online na adrese www.evercoat.com .	

EVERCOAT®



Official distributor
partner for Europe

INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A.

Apartado 3005
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel. +(351) 234 303 600
Fax +(351) 234 303 605
E-mail: indasa@indasa.pt

Váš EVERCOAT PARTNER:

autofit
SPECIALISTA NA LAKOVÁNÍ